

Karta produktu:

Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem RTMK 140/42mm czarna 1m

TRYTYT



Marka:	TRYTYT
Symbol:	71.3105
Kod producenta:	RTMK 140/42
Kod EAN:	8595055715396

Opis

Rurka poliolefinowa z klejem termo topliwym. Temperatura pracy od **-55°C do +110°C**, współczynnik skurczenia: **3:1**.

Zastosowanie:

Rurki termokurczliwe pogrubione z klejem RTMK wykonane są z wysokiej jakości poliolefinu oraz kleju termotopliwego, który zapewnia doskonałą wodoszczelność po obkurczeniu. **Charakteryzują się dobrymi parametrami elektroizolacyjnymi oraz mechanicznymi.** Zakres temperatur pracy rurek termokurczliwych oraz wysoki współczynnik obkurczania umożliwiają **zastosowanie rurek termokurczliwych typu RTMK w różnych warunkach pogodowych** oraz obkurczanie ich na regularnych i nieregularnych kształtach.

Typ rurki termokurczliwej: RTMK-140/42

- Średnica wewn. przed obkurczeniem [mm] **140**
- Średnica wewn. w stanie pełnego skurczu [mm] **42**
- Grubość ścianek w stanie pełnego skurczu [mm] **3,0**

Właściwości:

- **Materiał: poliolefin + klej termotopliwy**
- Temperatura pracy: **-55°C do +110°C**
- Współczynnik skurczenia: **3:1**
- Minimalna temperatura obkurczania: **80°C**
- Minimalna temperatura pełnego skurczu: **100°C**
- Temperatura mięknięcia kleju: **+85°C**
- **Odporna na UV, bezhalogenowa, samogasnąca** (30sec),
- Napięcie testowe **AC 2500V/60s** - bez przepięć
- Wytrzymałość na rozciąganie **> 10,4 Mpa**
- Wytrzymałość na rozciąganie, ASTM D 2671, **> 14 MPa**
- Wydłużenie przy zerwaniu, ASTM D 2671, **> 400%**
- Skurcz wzdłużny, UL224, **0-10%**
- Mimośrodowość, ASTM D 2671, **< 30%**
- Starzenie cieplne, 150°C, 168 h, **> 300%**
- Absorpcja wody, ISO 62, **< 0,15%**
- Wytrzymałość dielektryczna, IEC 243, **> 20 kV/mm**
- Oporność właściwa skośna, IEC 93, **> 10¹⁴ Ω x cm**
- Zachowanie w kontakcie z miedzią, ASTM 2671, **nie powoduje korozji**
- Kolory podstawowe: **czarny**

- Odcinki 1 metrowe

Specyfikacja

Kolor	czarny
Średnica przed i po obkurczeniu [mm]	140,0 / 42,0
Typ	rura termokurczliwa z klejem